



WALDM. ELLEFSEN AS

Besøksadresse: Rosenholmveien 4B
1252 Oslo
Postadresse: Boks 24
NO-1201 Oslo

Telefon: + 47 22 74 32 32
Telefaks: + 47 22 74 28 00
E-mail: we@we.no
Web: www.we.no
Bank: Den norske Bank
Kontonr.: 7050.05.18780
Org.nr.: NO 911 508 443 MVA



**Steingods
penselglasur
1200-1250c
Terracolor
Potterycrafts**

K
a
t
t
a
l
l
o
g
g

D

TERRA^{sz}COLOR[®] fluid

Steinzeug Flüssigglasuren

werden im Temperaturbereich von 1200-1280°C eingesetzt. Die Effektbildung wird bei den Steinzeugglasuren maßgeblich durch die Höhe der Brenntemperatur sowie durch die Auftragsstärke beeinflusst. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir eine Brenntemperatur von 1230-1250°C mit einer 30 minütigen Haltezeit. In Kombination mit dem richtigen Ton können frostsichere Keramiken hergestellt werden.

TERRA^{sz}COLOR[®] fluid

Stoneware Brush-on-Glazes

are used within a temperature range of 1200-1280°C. The effect formation in stoneware glazes is fundamentally influenced by the firing temperature and the coating thickness. For optimal results, we recommend a firing temperature of 1230-1250°C with a soaking time of 30 minutes. In combination with suitable clay, frost resistant ceramics can be manufactured.



TERRA^{sz}COLOR[®] fluid

Steingods

500 ml og 1000 ml forpakning

GB



FS 6016 Magica, FS 6014 Island og FS 6022 Vinrød

TERRA^{sz}COLOR[®] fluid

Émaux liquides pour grès

sont utilisés dans des domaines de température de 1200 à 1280°C. Lors de l'émaillage, la formation des effets est influencée essentiellement par la température de cuisson et l'épaisseur d'application. Pour obtenir les meilleurs résultats, nous recommandons une température de cuisson de 1230 à 1250°C avec un palier de cuisson de 30 minutes. En combinaison avec le grès approprié, on peut fabriquer des céramiques qui résisteront au gel.

TERRA^{sz}COLOR[®] fluid

Steingods penselglasur

blir brent i et temperaturområde fra 1200 - 1280 °C. Brennresultatet for steingods glasurer er fundamentalt avhengig av brenntemperatur og tykkelse på glasuren. For best mulig resultat, anbefaler vi å brenne fra 1230-1250°C med holdetid på 30 minutter. Brukt sammen med egnet leire kan du framstille frostsikker keramikk.



BLYFRI - IKKE MERKEPLIKTIGE

Brennområde 1200-1250°C



FS 6001 Enzian



FS 6004 Mars



FS 6003 Borblå nyhet



FS 6006 Sibiria



FS 6008 Koboltglans



FS 6009 Bronsje



FS 6010 Lagun



FS 6011 Vesuv



FS 6012 Turmalin



FS 6013 Indigo blå



FS 6014 Island



FS 6015 Poesi



FS 6016 Magica



FS 6020 Blålilla



FS 6021 Sandstone



FS 6022 Amaryllis

BLYFRI - IKKE MERKEPLIKTIGE

Brennområde 1200-1250°C



FS 6023 Sort blank



FS 6024 Krem



FS 6025 Kobberrød krystall



FS 6026 Tessha krystall



FS 6027 Solskinn



FS 6028 Primavera



FS 6031 Glødende oransje



FS 6032 Glødende rød



FS 6033 Glødende mørk rød



FS 6040 Chili rød



FS 6005 Transparent

BLYFRI - MERKEPLIKTIGE
Brennområde 1200-1250°C

Disse glasurere er blyfrie, men skal merkes miljøfarlige - N (Sinkoksid). Vær varsom.



FS 6002

FS 6007

MERKEPLIKTIGE



FS 6002 Isrose N



FS 6007 Holunder N

Pottery crafts stoneware

1200-1240 °C



P2793
Transparent



P2794
Transparent matt



P2804
Autumn shades



P2813
Sea green



P2815
Oatmeal speckle



P2817
Fiord blue



P2818
Tivoli red



P2822
Lichen green



P2840
Red See Note



P2841
Orange See Note



P2842
Yellow See Note



P2843
Crystal blue



P2844
Indigo blue



P2845
Sand brown



P2846
Eggshell



P2847
Gold brown



P2848
Blue



P2849
Celadon



P2850
White



P2851
Black



P2852
Transparent

Note - P2840, P2841, P2842 give brighter results when used on whiter firing bodies (low iron content)